

2º INFORME EN CONSERVACION DE LA CANOA

ESTE INFORME COMPRENDE EL PERIODO DESDE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 1997 HASTA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2000 , MES EN QUE SE PROCEDE AL SACADO DE LA CANOA DEL PRODUCTO.

DIA 4 DE JUNIO LIMPIADO Y CAMBIO DE AGUA, SE PIERDE AGUA POR FILTRACION, SIGUIENDO EN EL MISMO MES SE LE REALIZA OTR CAMBIO DE AGUA Y LIMPIESA. SE RECIBE EL PRODUCTO PROVENIENTE DE JAPON.

MES DE JULIO CAMBIO DE AGUA Y LAVADO, CONSERVACION ESTABLE

MES DE AGOSTO, CAMBIO DE AGUA Y LAVADO, ESTE MES SE LE COLOCA UANA CAPA MAS DE POLIETILENO CON LA COOPERCIOM DE LA SRT. PAULA VALENZUELA, OCASION EN QUE SE LE COLOCA LA PRIMERA DOSIS DE PRODUCTO PARA EL SECADO, SE LE COLOCA UN TOTAL DE 34 BOLSAS, SE DEMORA UN TOTAL DE 3 DIAS, POR EL INCONVENIENTE DE EL CALENTAMIENTO DEL PRODUCTO, NIVEL DEL PRODUCTO MAS AGUA ES DE 116, TAMBIEN SE FORRA EL GALPON POR DENTRO CON CARTON FIELTRO. DURANTE EL RESTO DEL MES SE INSPECCIONA , TANTO LA CANOA COMO EL NIVEL DEL PRODUCTO Y SE PUEDE DEDUCIR QUE SE MANTUVO EN CONDICIONES ESTABLES TANTO LA CANOA COMO EL NIVEL DEL PRODUCTO QUE FUE DE 115,5.

MES DE SEPTIEMBRE DE 1997 , INSPECCION DEDUCE NIVEL DEL PRODUCTO SE MANTIENE, SE VENTILA EL GALPON, TAMBIEN SE COLOCA VENENO PARA CONTROL DE RATONES.

MES DE OCTUBRE, NIVEL ESTABLE DEL PRODUCTO, ANTERIORMENTE SE APRECIABAN PEQUEÑAS MANCHAS DE COLOR VERDE EN LA MADERA POSIBLES

HONGOS QUE CON EL LABADO DESAPARECIERON, LABADOS QUE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO NO SE PUEDE HACER, QUEDANDO LA CANOA EN EL PRODUCTO SIN TENER QUE SACARLA.

MES DE NOVIEMBRE, SE MANTIENE EL NIVEL DEL PRODUCTO EN 115,5, SE NOTA POLVO EN LA SUPERFICIE DE LA CANOA, EL CUAL ES REMOBIDO CON UNA BROCHA, NO HAY OLOR EN EL PRODUCTO, SE PUEDE APRECIAR QUE SU MADERA PERMANECE ESTABLE, SE SACAN LOS INSECTOS QUE HAN CAIDO AL PRODUCTO, SE LE COLOCA AL PRODUCTO ZALCONIO 2000 PARA PREVENIR FORMACION DE HONGOS, 1 LITRO.

MES DE DICIEMBRE INSPECCION DIA 23 SE MANTIENE EL NIVEL DEL PRODUCTO 115,5, SE MANTIENE EL COLOR DED AGUA LEBE OSCURECIMIENTO , NO HAY OLOR, SE LE PRACTICA MOVIMIENTO AL AGUA, Y SE MUEVE EL POCO POLVO EN LA MADERA, AL PARECER HASTA ESTE MOMENTO LA MADERA DELA CANOA PERMANECE SIN ALTERCIONES, CONDICIONES QUE SON BASATNTES FAVORABLES, EL DIA 26 SE LE COLOCA LA SEGUNDA ETAPA , DEL PRODUCTO 17 BOLSAS, SE TERMINA EL DIA 27, SE TOMA UNA MUESTAR DEL ERO SOLUCION ANTES DE COLOCARLE LAS 17 BOLSAS, EL NIVEL SUBE 2 PUNTOS CUE LLEGA A 117,5 , LOS ANALISIS REALIZADOS POR EL CENTRO SON FAVORABLES,

MES DE ENERO DEL AÑO 98, NIVEL 117,5, LAS CONDICIONES SON ES-TABLES TABLES TANTO DE LA CANOA COMO DEL PRODUCTO, NUEVAMENTE SE LE APLICA UNA DOSIS DE ZALCONIO 2000,

MES DE MARZO, SE LE PRACTICA MIVIMIENTO AL AGUA, SE NOTA NUEVAMENTE POLVO EN LA SUPERFICIE DE LA CANOA, REALIZANDOSE EL MISMO PROCEDIMIENTO ANTERIOR, ESTA VEZ EL PRODUCTO UN POCO MAS

OSCURO Y CON UN LEVE OLOR A MADERA DESCONFUESTA, PROBABLEMENTE ES PORQUE LA MADERA ESTA LIBERANDO SUSTANCIAS DEL LAGO, SE LE APLICA ZALCONIO 2000, ESTE MISMO MES SE CONFECCIONAN LOS MOLDES DE MADERA DE PINO PARA REFORZAR LA CANOA EN CASO DE QUE LA MADERA PUDIERA SUFRIR ALGUN TIPO DE DEFORMACION CON EL SECADO, SE TUVO QUE REALIZAR UN ESTUDIO PRIMERO DE LOS MOLDES EN TERRENO, LUEGO PRESENTARLOS EN SANTIAGO PARA SU APROVACION, LO QUE UNA VEZ LISTO SE TUVO QUE VER LA MANERA DE COMO SUJETAR DICHOS MOLDES A LA MADERA DE LA CANOA, VIENDO QUE LO MEJOR ERA QUE SE AMARRARAN CON TIRAS DE GENERO COLOR BLANCO. PARA NO DAÑAR LA MADERA, ESTOS MOLDES SE COLOCAN TAMBIEN EN ESTE MES, COMO ULTIMO DIA DE ESTE MES SE LE COLOCAN 13 SACOS DE PRODUCTO QUEDANDO EL NIVEL DEL PRODUCTO EN 119,5 .

MES DE ABRIL DEL 98 : SE VE LA MANERA DE MANTENER LA CANOA EN LO POSIBLE TOTALMENTE SUMERGIDA, PARA LO CUAL SE COLOCAN LISTONES DE MADERA DE PINO DE 2x2 ATRAVESADOS DE LOS CUALES PENDEN HACIA ABAJO OTROS LISTONES DE LA MISMA MADERA LOS CUALES NO TOCAN EL FONDO Y SIRVEN PARA QUE LA CANOA SE MANTENGA DERACHA Y NO SE VAYA HACIA ARRIBA, CON LO CUAL SE LE ELIMINARON LAS PIEDRAS QUE SE LE COLOCARON YA QUE ESTAS PODIAN PRODUCIR ALGUN DAÑO A LA CANOA.

SE LE COLOCAN 2 BOLSAS DE PRODUCTO, SE ESTUDIA LA MANERA DE PODER SUBIR LA CANOA HACIA LA SUPERFICIE DE TAL MANERA QUE PERMITA UN BUEN ACERACMIENTO DE LOS JAPONESES HACIA ESTA. PARA LO CUAL SE CONFECCIONAN 3 LISTONES DE MADERA 2x4 ESTOS SE FORRAN CON ESPUMA DELGADA COMPENSADA, PARA LO CUAL AL LEVANTAR LA CANOA QUE NO SE DAÑE, PARA LEVANTAR LA CANOA SE LE COLOCARON EN LOS EXTREMOS DE PALOS UNA CADENA EN CADA PUNTA, CON LO CUAL EL RESULTADO FUE BAS-TANTA BUENO, DIA 30 VISITA DE LA DELEGACION JAPONESA CONCLUSIONES POSITIVAS

POSITIVAS, Y COMO PRIMERA MEDIDA ES ACHICAR LA PICINA PARA QUE LA CANOA QUEDE TOTALMENTE SUMERGIDA, DETERMINACION QUE TUVO QUE TOMAR ACA EN EL MUSEO,

MES DE MAYO : SE CONFECCIONA UNA TARIMA DE MADERA FORRADA CON ESPUMA PARA ACHICAR LA PICINA TRATANDO DE LEVANTAR EL POLIETILENO DE UN EXTREMO LO CUAL NO SIRVE, POSTERIORMENTE SE CONFECCIONO UN FOSO FUERA DEL GALPON PARA TRASLADAR EL PRODUCTO Y REALIZAR EL TRABAJO SE LOGRA CONSEGUIR PARA EL SERVICIO UNA MOTOBOMBA GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA DIRECTORA SRT. GLORIA CARDENAS, COMO RESULTADO FUE POSITIVO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL FOSO PARA TRASLADAR, EL PRODUCTO SE REALIZA A MANO CON LA COOPERACION DE EL SR. MARILEO ACEVEDO Y EL ENCARGADO SF. LUIS FUENTES, TRABAJO QUE SE DEMORA UN DIA, INMEDIATAMENTE SE COMIENZA A TRASLADAR EL PRODUCTO.

MES DE JUNIO: LOS PRIMEROS DIAS DE ESTE MES SE TERMINA DE VACIAR EL PRODUCTO POR LO CUAL QUEDA LA CANOA TOTALMENTE SUMERGIDA. SENOTA QUE TOMA UN POCO MAS DE PESO, CAMBIA EL NIVEL DE PRODUCTO, DE 119,5 A 129, REDUCCION DEL FOSO 1,40

MES DE JULI ; ESTE MES SE AGRAGAN 11 SACOS MAS DE PRODUCTO SE NOTA LA SOLUCION UN POCO MAS OSCURA, NIVEL 131,5 LAS CONDICIONES, DE LA CANOA AL PARECER SON ESTABLES,

MES DE AGOSTO DEL 98 : DIA 5 VISITA DE LA SRTA. PAULA SE LE AGREGAN 7 BOLSAS MAS. CONCENTRACION ACTUAL ENTRE 24.6 y 24.8 % despues DE LOS 11 SACOS, AHORA AGRAGAR 7 SACOS Y EN VIAR MUESTRA.

ADEMAS HACER SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA MENSUAL DE LA SOLUCION UNA SEMANA POR MES. SE LE AGREGAN 6 BOLSAS MAS EN ESTA OCASION SE

PROCEDE AL CALENTAMIENTO DEL PRODUCTO MEDIANTE UNA COCINILLA A GAS LO CUAL ES BASTANTE RAPIDO Y EL PRODUCTO SE PUEDE DILUIR EN ENVASES LIMPIOS, LO QUE ES BASTANTE BUENO PARA LA SOLUSION. SE TOMA MUESTRA NUEVAMENTE Y SE ENVIA A SANTIAGO.

MES DE SEPTIEMBRE : :SE PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DE LA CANOA MEDIANTE LOS SOPORTES CONCADENAS, LUEGO LEVENTADA SE LIMPIA CON UNA ESPONJA SU ESTADO ES ESTABLE.

MES DE OCTUBRE : NIVEL SOLUSION 133,5 FIN DEL MES NIVEL 132,5. TOMA DE TEMPERATURA.

MES DE NOVIEMBRE : NIVEL 131,5 , ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 19 DE NOVIEMBRE LA SOLUSION HA BAJADO MAS O MENOS EN 2 CMS, PUEDE SER QUE EL PRODUCTO HA ABSORVIDO AGUA COMO HA TENIDO UN PEQUEÑO AUMENTO , DE TEMPERATURA DE 7,5 AGOSTO Y 14 NOVIEMBRE. NO HAY AUMENTO DE COLOR DE LA SOLUSION. LIMPIEZA DE LA CANOA.

MES DE DICIEMBRE : NIVEL 131, LIMPEZA DE LA MADERA, SE FUEDE APRECIAR QUE LAS CONDICIONES DE LA MADERA SON ESTABLES. ESTE TRABAJO SE REALIZA CON MUCHO CUIDADO.

MES DE ENERO DEL 99 : NIVEL 130,5 , AL 25 NIVEL 129,5, NO SE PUEDE COLOCARLE PRODUCTO POR FALTA DE PERSONAL.

MES DE FEBRERO: SE LE AGREGAN UN TOTAL DE 15 SACOS MAS DE PRODUCTO DIA 4 , 8 BOLSAS, DIA 5 8 BOLSAS, LIMPIADO, SE TOMA MUESTRA DEL PRODUCTO Y SE ENVIA A SANTIAGO,

MES DE MARZO : SE AGREGA EL DIA 10, UN TOTAL DE 9 BOLSAS, EL DIA 11, UN TOTAL DE 6 BOLSAS, LO QUE HACE UN TOTAL DE 15 BOLSAS.

NIVEL SOLUCION 134, TAMBIEN SE REALIZA EL TRABAJO DE TOMA DE TEMPERATURA COMO SE A VENIDO HACIENDO ANTERIORMENTE,

MES DE ABRIL : TOMA DE TEMPERATURA, Y SE LE REALIZA LIMPIADO.

MES DE MAYO : TOMA DE TEMPERATURA Y LIMPIADO.

MES DE JUNIO : LIMPIADO, NUEVAMENTE SE LE AGREGAN 15 BOLSAS DE PRODUCTO,

MES DE JULIO : TOMA DE TEMPERATURA , LIMPIADO, NUEVAMENTE SE LE AGREGAN 20 BOLSAS DE PRODUCTO.

MES DE AGOSTO : NUEVAMENTE SE LE APLICAN 20 BOLSAS DE PRODUCTO SE TOMA MUESTRA SE ENVIA A SANTIAGO , RESULTADO POSITIVO.

31 DE AGOSTO NIVEL 138, SE LE APLICA LIMPIADO.

MES DE SEPTIEMBRE : SE LE REALIZA LIMPIADO, NO SE APRECIA ALGUN TIPO DE PROBLEMA, NIVEL 137.

MES DE OCTUBRE : TOMA DE TEMPERATURA, SE LIMPIA LA SOLUCION, NIVEL 136.

MES DE NOVIEMBRE : SE LE PRACTICA LIMPIADO Y TOMA DE TEMPERATURA NIVEL AL DIA 23 ES DE 133,5.

MES DE DICIEMBRE : LIMPIADO DE LA CANOA, ASEO DEL RECINTO Y FUMIGACION, COLOCACION DE VENENO CONTRA RATONES, TOMA DE TEMPERATURA , LA CANOA SE VE EN CONDICIONES ESTABLES.

MES DE ENERO DEL 2000 : SE LE PRACTICA LIMPIADO A LA CANOA TAMBIEN SE TOMA TEMPERATURA, NUEVAMENTE ASEO DEL RECINTO POR PRESENCIA DE RATAS POR LAS AVELLANAS EN EL ENTORNO, LA CANOA SIGUE EN CONDICIONES ESTABLES.

MES DE FEBRERO : VACACIONES.

MES DE MARZO : LIMPIADO DE LA CANOA, TOMA DE TEMPERATURA, ASEO DEL RECINTO, SE COLOCA RATICIDA. NIVEL 130.

DIA LUNES 27 VISITA DE LA SRTA. PAULA VALENZUELA Y SRTA. MONICA BAHAMONDEZ, SE LEVANTA LA CANOA Y SE TOMAN FOTOS.

MES DE ABRIL : COLOCACION DE RATICIDA, NIVEL 130, LIMPIEZA SUPERFICIAL.

MES DE MAYO: NIVEL 129,5 TOMA DE TEMPERATURA, LIMPIADO SUPERFICIAL DE LA SOLUCION,

MES DE JUNIO: NIVEL DIA 21 129,5 LIMPIADO SUPERFICIAL DE LA SOLUCION.

MES DE JULIO: TOMA DE TEMPERATURA, LIMPIADO DE LA CANOA, ASEO DEL RECINTO.

MES DE AGOSTO: CON FECHA 17 SE COMIENZA EL TRABAJO PARA SACAR LA CANOA, SE COLOCAN 4 PIEZAS DE MADERA CHILENA DE 2x4 POR ENCIMA DEL FOSO, PARA LUEGO COLOCAR SOBRE ESTOS LA ANGARILLA QUE ANTERIORMENTE SE HABIA OCUPADO PARA EL TRASLADO DE LA CANOA, RESULTADO ES POSITIVO, DICHO TRABAJO SE REALIZA CON LA COOPERACION DE LOS COLEGAS SRES MARILEO Y ACEVEDO Y DEL ENCARGO SR. LUIS FUENTES. NIVEL 129.

SE FACILITO EL LEVANTAMIENTO DE LA CANOA CON UN TECLE QUE FACILITO EL COLEGA ACEVEDO, ESTE TRABAJO SE REALIZO CON SUMO CUIDADO YA QUE SE TUVO QUE LEVANTAR LA CANOA MAS DE LO NORMAL, AFORTUNADAMENTE NO SE TUVO NINGUNA DIFICULTAD,.

QUE AHORA EN ADELANTE SOLAMENTE SE LE PRACTICAN ALGUNOS LAVADOS CON UN POCO DE AGUA Y LUEGO SE LE COLOCA PRODUCTO EN LA SUPERFICIE NADA MAS QUE MOJANDOLA, SE CONTINUAPA CON LA REVISION HASTA QUE SE DE , UNA OPINION DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS.

COMO OBSERVACION PERSONAL DEJO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO ESTE TRABAJO CON MUCHA DEDICACION Y PODER CONSERVAR ESTE OBJETO PARA UN FUTURO ESTUDIO Y OBSERVACION DE LAS PERSONAS Y MUCHAS VECES TUVE , QUE RECURRIR A MIS CONDICIONES PERSONALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. P POR SUPUESTO QUE SIN DESMERECE LA COOPERACION DE MIS COLEGAS.

LUIS FUENTES CABEZAS

AUXILIAR ENCARGADO DE LAS COLECCIONES